Nota informativa nº 4

# Medición del espesor del panel Topcover Tile

La medición del espesor del panel Topcover Tile no debe realizarse en la zona de corte. Esta región no representa el espesor promedio del panel, ya que corresponde a la zona de menor altura del perfil y no refleja el espesor real de la zona funcional.

El espesor debe medirse en la zona plana más alta del panel (como se muestra en los diagramas a continuación), que sí representa el espesor efectivo del material.

La medición puede realizarse con una regla metálica colocada sobre la superficie plana del panel, lo que permite una medición precisa en el borde.